SMOOTHFLEXX PU MHR X-TRA AS

Gaine flexible et épaisse, antistatique, en polyuréthane éther, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc



Applications systèmes d'extraction, agriculture, projection d'isolants, convoyage, services municipaux

Construction Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 80°C

Propriétés résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, imputrescible, résistance aux intempéries, bonne résistance à l'abrasion, bonne flexibilité, antistatique permanent, extérieur ondulé intérieur lisse





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	0,80	70	2,00	0,35	0,18000	20	ND33502000N
25	0,80	88	2,00	0,35	0,23000	20	ND33502500N
30	0,80	105	2,00	0,35	0,35000	20	ND33503000N
32	0,80	112	2,00	0,30	0,38000	20	ND33503200N
38	0,80	133	2,00	0,30	0,39000	20	ND33503800N
40	0,90	140	2,00	0,30	0,39000	20	ND33504000N
45	0,90	158	2,00	0,30	0,41000	20	ND33504500N
51	1,00	179	1,50	0,25	0,44000	20	ND33505100N
60	1,00	210	1,50	0,25	0,45000	20	ND33506000N
63	1,00	221	1,50	0,25	0,63000	20	ND33506300N
65	1,00	228	1,50	0,25	0,73000	20	ND33506500N
70	1,00	245	1,50	0,25	0,74000	20	ND33507000N
76	1,00	266	1,50	0,25	0,74200	20	ND33507600N
80	1,00	280	1,50	0,25	0,89000	20	ND33508000N
90	1,00	315	1,50	0,23	1,03000	20	ND33509000N
102	1,00	357	1,30	0,22	1,09000	20	ND33510200N
110	1,00	385	1,30	0,21	1,16000	20	ND33511000N
120	1,00	420	1,30	0,20	1,32000	20	ND33512000N
127	1,00	445	1,30	0,20	1,38000	20	ND33512700N
140	1,00	490	1,00	0,18	1,74000	20	ND33514000N
152	1,00	532	1,00	0,16	2,39000	10	ND33515200K
160	1,00	560	0,90	0,16	2,53000	10	ND33516000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
203	1,20	711	0,70	0,10	3,57000	10	ND33520300K
250	1,20	875	0,50	0,10	3,81000	10	ND33525000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026