

S 6 PVC AS

Applications	extraction des brouillards de peinture, extraction de vapeurs de solvant, climatisation et CVC, ventilation, systèmes d'extraction
Construction	tissus enduits / Tissu polyester enduit de PVC, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre
Température	-40°C jusqu'à 80°C
Propriétés	bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, très bonne résistance chimique, retardateur de flamme, antistatique permanent (R ≤ 10 ⁸ Ohm)
Normes	retardateur de flamme selon DIN 4102 / B1 TRGS 727



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	44,00	0,40	40	1,50	0,30	1,36	6	ND60104000G
40	44,00	0,40	40	1,50	0,30	2,27	10	ND60104000K
40	44,00	0,40	40	1,50	0,30	3,41	15	ND60104000M
50	54,00	0,40	50	1,20	0,25	1,68	6	ND60105000G
50	54,00	0,40	50	1,20	0,25	2,81	10	ND60105000K
50	54,00	0,40	50	1,20	0,25	4,21	15	ND60105000M
60	64,00	0,40	60	1,00	0,20	5,02	15	ND60106000M
60	64,00	0,40	60	1,00	0,20	2,01	6	ND60106000G
60	64,00	0,40	60	1,00	0,20	3,34	10	ND60106000K
75	79,00	0,40	75	0,85	0,12	2,49	6	ND60107500G
75	79,00	0,40	75	0,85	0,12	4,15	10	ND60107500K
75	79,00	0,40	75	0,85	0,12	6,22	15	ND60107500M
80	84,00	0,40	80	0,80	0,10	2,65	6	ND60108000G
80	84,00	0,40	80	0,80	0,10	4,42	10	ND60108000K
80	84,00	0,40	80	0,80	0,10	6,63	15	ND60108000M
100	105,00	0,40	100	0,60	0,08	3,19	6	ND60110000G
100	105,00	0,40	100	0,60	0,08	5,32	10	ND60110000K
100	105,00	0,40	100	0,60	0,08	7,98	15	ND60110000M
120	125,00	0,40	120	0,50	0,07	6,36	10	ND60112000K
120	125,00	0,40	120	0,50	0,07	9,54	15	ND60112000M
120	125,00	0,40	120	0,50	0,07	3,81	6	ND60112000G
125	130,00	0,40	125	0,50	0,07	3,97	6	ND60112500G

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
125	130,00	0,40	125	0,50	0,07	6,62	10	ND60112500K
125	130,00	0,40	125	0,50	0,07	9,92	15	ND60112500M
140	145,00	0,40	140	0,40	0,06	4,44	6	ND60114000G
140	145,00	0,40	140	0,40	0,06	7,39	10	ND60114000K
140	145,00	0,40	140	0,40	0,06	11,09	15	ND60114000M
150	155,00	0,40	150	0,30	0,06	11,87	15	ND60115200M
150	155,00	0,40	150	0,30	0,06	4,75	6	ND60115200G
150	155,00	0,40	150	0,30	0,06	7,91	10	ND60115200K
160	165,00	0,40	160	0,28	0,06	5,06	6	ND60116000G
160	165,00	0,40	160	0,28	0,06	8,43	10	ND60116000K
160	165,00	0,40	160	0,25	0,06	12,64	15	ND60116000M
180	185,00	0,40	180	0,25	0,05	5,68	6	ND60118000G
180	185,00	0,40	180	0,22	0,05	9,46	10	ND60118000K
180	185,00	0,40	180	0,22	0,05	14,20	15	ND60118000M
200	206,00	0,40	200	0,20	0,04	6,75	6	ND60120000G
200	206,00	0,40	200	0,20	0,04	11,25	10	ND60120000K
200	206,00	0,40	200	0,20	0,04	16,88	15	ND60120000M
225	231,00	0,40	225	0,15	0,03	12,63	10	ND60122500K
250	256,00	0,40	250	0,15	0,03	8,41	6	ND60125000G
250	256,00	0,40	250	0,15	0,03	14,01	10	ND60125000K
250	256,00	0,40	250	0,15	0,03	21,02	15	ND60125000M
300	306,00	0,40	300	0,10	0,02	10,06	6	ND60130000G
300	306,00	0,40	300	0,10	0,02	16,77	10	ND60130000K
350	356,00	0,40	350	0,06	0,02	13,27	6	ND60135000G
350	356,00	0,40	350	0,06	0,02	22,11	10	ND60135000K
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	15,14	6	ND60140000G
400	406,00	0,40	400	0,04	0,01	25,24	10	ND60140000K