S 6 NEO II

Gaine flexible en tissu enduit de deux couches de néoprène®, renforcée d'une spirale acier



Applications systèmes d'extraction, construction de véhicules, aspiration de vapeur, séchage de granulés, automatisation et robotique

Construction Tissu de verre enduit de néoprène®, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -50°C jusqu'à 135°C, à court terme jusqu'à 150°C

Propriétés léger, excellente flexibilité, très bonne résistance à la température, , bonne résistance chimique





Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	35,20	32	2,50	0,58	0,72	4	ND61103200C
38	41,20	38	2,40	0,58	0,84	4	ND61103800C
51	54,74	51	2,40	0,53	1,14	4	ND61105100C
55	58,74	55	2,30	0,53	1,20	4	ND61105500C
63	66,74	63	2,20	0,46	1,42	4	ND61106300C
70	73,74	70	2,20	0,46	1,74	4	ND61107000C
76	79,74	76	2,10	0,44	1,88	4	ND61107600C
80	83,74	80	2,10	0,40	1,96	4	ND61108000C
83	86,74	83	2,10	0,40	2,04	4	ND61108300C
102	106,20	102	1,80	0,35	2,44	4	ND61110200C
114	118,20	114	1,70	0,30	3,14	4	ND61111400C
127	131,70	127	1,50	0,21	3,44	4	ND61112700C
152	157,20	152	1,10	0,17	4,40	4	ND61115200C
178	183,20	178	0,80	0,13	5,20	4	ND61117800C
203	208,20	203	0,60	0,10	5,56	4	ND61120300C

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026