Smartflex SMT Comfort

Tuyau d'arrosage 5 couches conçu avec tissage SMT innovant

Applications irrigation

Construction PVC souple, gris, opaque, tricot SMT

Température -15°C jusqu'à 65°C

Propriétés excellente flexibilité, bonne résistance à la traction, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistant au pincement, résistant à la torsion, très haute résistance à la pression, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible, sans phtalates







Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	1,40	10	NS70001300K
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,80	20	NS70001300N
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	NS70001300P
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	4,20	30	NS70001300Q
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	7,00	50	NS70001300R
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	14,00	100	NS70001300T
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	2,70	15	NS70001600M
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	4,50	25	NS70001600P
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	9,00	50	NS70001600R
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	6,75	25	NS70001900P
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	NS70001900R
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	27,00	100	NS70001900T
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	2,70	10	NS70001900K
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	NS70002500P
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	NS70002500R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026