PleXus Classic

Tuyau d'arrosage multicouche en PVC avec renfort en fil polyester haute ténacité

Applications irrigation, eaux usées, machines de construction, traitement des eaux usées, services municipaux

Construction PVC souple, jaune / jaune zinc (similaire RAL 1018), opaque, fils polyester

Température -20°C jusqu'à 65°C

Propriétés bonne flexibilité, extérieur lisse, intérieur lisse, résistance aux intempéries, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, sans phtalates







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	4,05	30	NS71001300Q
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	6,75	50	NS71001300R
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	1,35	10	NS71001300K
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13533	2,03	15	NS71001300M
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13500	2,70	20	NS71001300N
12,5	17,10	2,30	55	10,00	30,00	0,13360	3,34	25	NS71001300P
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	2,27	10	NS71001900K
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	4,54	20	NS71001900N
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22720	5,68	25	NS71001900P
18,6	24,00	2,70	100	8,00	24,00	0,22700	11,35	50	NS71001900R
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,46000	4,60	10	NS71002500K
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45520	11,38	25	NS71002500P
25	32,00	4,00	140	6,00	18,00	0,45540	22,77	50	NS71002500R
32	39,00	4,00	200	4,00	12,00	0,56520	14,13	25	NS71003200P
38	46,00	5,00	240	3,00	9,00	0,83000	20,75	25	NS71003800P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026