Smoothflexx PU IND X-TRA

Gaine flexible et épaisse, en polyuréthane ester, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc




Applications systèmes d'extraction, projection d'isolants, transfert de produits abrasifs, extraction de poussières de bois, extraction des gaz d'échappement

Construction Polyuréthane Polyester, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 80°C

Propriétés bonne résistance à l'abrasion, bonne flexibilité, extérieur ondulé intérieur très lisse, bonne résistance à l'air comprimé contenant de l'huile minérale bonne résistance aux huiles et à l'essence, bonne résistance à la température





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	0,80	70	2,00	0,35	0,18000	20	ND33202000N
25	0,80	88	2,00	0,35	0,23000	20	ND33202500N
30	0,80	105	2,00	0,35	0,27000	20	ND33203000N
32	0,80	110	2,00	0,35	0,28800	20	ND33203200N
35	0,80	120	2,00	0,35	0,32000	20	ND33203500N
38	0,80	130	2,00	0,35	0,35000	20	ND33203800N
40	0,80	140	2,00	0,35	0,38000	20	ND33204000N
45	0,80	160	2,00	0,35	0,43000	20	ND33204500N
51	0,80	180	1,80	0,30	0,52000	20	ND33205100N
60	0,80	210	1,80	0,30	0,62000	20	ND33206000N
63	0,80	220	1,80	0,30	0,65000	20	ND33206300N
65	1,00	228	1,50	0,25	0,73000	20	ND33206500N
70	0,80	250	1,80	0,30	0,75000	20	ND33207000N
76	0,80	270	1,80	0,30	0,83000	20	ND33207600N
80	0,80	290	1,80	0,30	0,88000	20	ND33208000N
89	0,80	320	1,50	0,25	0,96000	20	ND33208900N
90	1,00	315	1,50	0,23	1,03000	20	ND33209000N
102	0,80	360	1,50	0,25	1,10000	20	ND33210200N
110	0,80	390	1,50	0,25	1,28000	20	ND33211000N
120	0,80	430	1,50	0,25	1,40000	20	ND33212000N
127	0,80	450	1,50	0,25	1,47000	20	ND33212700N
140	0,80	490	1,20	0,20	1,65000	20	ND33214000N

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026