SMOOTHFLEXX PU MHR

Gaine flexible et polyvalente, en polyuréthane ether, renforcée d'une spirale PVC antichoc

Applications systèmes d'extraction, aspirateurs industriels, aspiration de feuilles, transport et revêtement de poudres, projection d'isolants

Construction Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 80°C

Propriétés résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible, bonne flexibilité, extensible, compressible, intérieur très lisse, extérieur ondulé, bonne résistance à la traction, allongement à la rupture élevé







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	0,50	23	1,50	250,00	0,14000	20	ND35802000N
25	0,50	29	1,50	250,00	0,17000	20	ND35802500N
30	0,50	35	1,50	250,00	0,19500	20	ND35803000N
32	0,50	37	1,50	200,00	0,21000	20	ND35803200N
35	0,50	40	1,50	200,00	0,22000	20	ND35803500N
38	0,50	44	1,50	200,00	0,25000	20	ND35803800N
40	0,50	46	1,50	200,00	0,26000	20	ND35804000N
45	0,50	52	1,50	200,00	0,29300	20	ND35804500N
51	0,50	59	1,00	200,00	0,34500	20	ND35805100N
60	0,50	69	1,00	160,00	0,41000	20	ND35806000N
63	0,50	72	1,00	160,00	0,43000	20	ND35806300N
70	0,60	81	1,00	160,00	0,51400	20	ND35807000N
76	0,60	87	1,00	160,00	0,55000	20	ND35807600N
80	0,60	92	1,00	160,00	0,57500	20	ND35808000N
89	0,60	104	1,00	140,00	0,63600	20	ND35808900N
102	0,60	117	0,80	130,00	0,72100	20	ND35810200N
110	0,65	127	0,80	120,00	0,77800	20	ND35811000N
120	0,65	138	0,80	100,00	0,98500	20	ND35812000N
127	0,65	146	0,80	100,00	0,96000	20	ND35812700N
140	0,65	161	0,60	90,00	1,20500	20	ND35814000N
152	0,65	175	0,60	80,00	1,26300	20	ND35815200N
203	0,75	230	0,40	40,00	2,15000	10	ND35820300K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 23.11.2026