S 4 PVC L

Gaine très flexible en PVC, renforcée d'une spirale acier

Applications systèmes d'extraction, protection de câbles, protection de tuyau, extraction de poussières, ventilation

Construction PVC, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PVC

Température -10°C jusqu'à 70°C

Propriétés léger, bonne flexibilité, bonne résistance chimique, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, ultra léger et extrêmement flexible, bonne résistance mécanique



résistant à l'hydrolyse · résistant aux microbes · air · poussière · liquides

made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	30,60	0,65	25	0,50	0,30	0,23400	10	ND41302550K
35	40,20	0,65	35	0,50	0,30	0,24200	10	ND41303250K
38	43,20	0,65	38	0,50	0,30	0,26800	10	ND41303850K
40	45,20	0,65	40	0,50	0,30	0,30300	10	ND41304050K
45	50,20	0,65	45	0,50	0,30	0,29700	10	ND41304550K
50	55,40	0,75	50	0,40	0,25	0,46800	10	ND41305050K
55	60,40	0,75	55	0,40	0,25	0,35400	10	ND41305550K
60	65,40	0,75	60	0,40	0,25	0,41700	10	ND41306050K
63	68,40	0,75	63	0,40	0,25	0,44300	10	ND41306350K
70	75,80	0,75	70	0,40	0,25	0,56800	10	ND41307050K
75	80,80	0,75	75	0,40	0,25	0,61000	10	ND41307550K
80	86,60	0,75	80	0,40	0,25	0,67600	10	ND41308050K
90	96,60	0,75	90	0,40	0,25	0,78300	10	ND41309050K
102	107,80	0,75	102	0,40	0,25	0,84500	10	ND41310250K
110	116,60	0,75	130	0,40	0,25	0,97600	10	ND41311050K
115	121,60	0,75	145	0,40	0,25	0,99800	10	ND41311550K
127	133,80	0,75	180	0,40	0,25	1,34100	10	ND41312750K
140	147,60	0,75	185	0,20	0,12	1,49400	10	ND41314050K
152	159,60	0,75	192	0,20	0,12	1,57800	10	ND41315250K
160	167,60	0,75	195	0,20	0,12	1,39900	10	ND41316050K
203	210,60	0,75	253	0,10	0,05	1,83100	10	ND41320350K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 23.11.2026